

TECHNICAL DATA SHEET

RILSAN® BMV WHITE5 P20 D

聚酰胺11颗粒

RILSAN® BMV WHITE5 P20 D是一种聚酰胺11化合物。它是从可再生和可持续的来源 (蓖麻油) 生产的。该等级适用于注射成型。

TYPE

PA11

MAIN APPLICATIONS

- 户外 - 球类/羽毛球

交货形式

- 粒子

转化过程

- 注塑成型

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
收缩率, 并行 (t+24h)	1.5	%	ISO 294-4
收缩率, 正常 (t+24h)	1.5	%	ISO 294-4

MECHANICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
邵D硬度, 15秒	- / 61		ISO 868
简支梁无缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / No break		ISO 179 1eU
简支梁无缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / No break		ISO 179 1eU
断裂标称应变, 23°C (73°F)	- / > 50	%	ISO 527-1/-2
屈服应变, 23°C (73°F)	- / 30	%	ISO 527-1/-2
屈服应力, 23°C (73°F)	- / 32	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量, 23°C (73°F)	- / 515	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / 95	千焦/平方米	ISO 179 1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / 6	千焦/平方米	ISO 179 1eA
弯曲模量, 23°C (73°F)	- / 435	MPa	ISO 178
断裂应力, 23°C (73°F)	- / 59	MPa	ISO 527-1/-2

* Dry / Cond
Dry: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
Cond: Conditionned.

THERMAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	186	°C	ISO 11357-1/-3

RILSAN® BMV WHITE5 P20 D

OTHER PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
密度, 23°C (73°F)	1.04	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

PROCESSING CONDITIONS:

- 聚合物性状: 250°C / 270°C / 290°C (480°F / 520°F / 555°F)
- 典型熔融温度 (最小/推荐/最大) - 注塑: 40-90°C (105-195°F)
- 典型模具温度 - 注塑模具: 80-90°C (175-195°F) / 4-6 小时

特殊特性

- 生物基
- 低寡聚物

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80