

TECHNICAL DATA SHEET
RILSAN® BESN G9 TL

聚酰胺11颗粒

RILSAN®
TL是一种聚酰胺11化合物。它是从可再生和可持续的来源 (蓖麻油) 生产的。这种具有改进摩擦性能的黑色级别产品专为管材挤出而设计。

Designation : ISO 16396 - PA11, CDx, EG1HLS, C22-020

- TYPE
- PA11
- MAIN APPLICATIONS
- 软管和管子
 - 工业 - 分销
 - 汽车 - 其他挤出成型
 - 汽车 - 其他注塑成型

- 交货形式
- 粒子
- 转化过程
- 挤出 - 通用
 - 管材挤出
- 添加剂
- 热稳定
 - 光稳定
 - 润滑剂

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 235°C / 2.16 公斤 (455°F / 4.4 磅)	1	cm³/10分钟	ISO 1133

RILSAN® BESN G9 TL

MECHANICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
弯曲模量, 23°C (73°F)	- / 1790	MPa	ISO 178
拉伸模量, 23°C (73°F)	- / 2130	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力, 23°C (73°F)	- / 46	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应变, 23°C (73°F)	- / 5	%	ISO 527-1/-2
断裂标称应变, 23°C (73°F)	- / > 50	%	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / No break		ISO 179 1eU
简支梁无缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / No break		ISO 179 1eU
简支梁缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / 7	千焦/平方米	ISO 179 1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / 6	千焦/平方米	ISO 179 1eA
邵D硬度, 15秒	- / 71		ISO 868
断裂应力, 23°C (73°F)	- / 41	MPa	ISO 527-1/-2

* Dry / Cond
Dry: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
Cond: Conditionned.

THERMAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
维卡软化温度, 50N在50°C/h	162	°C	ISO 306
热变形温度, 0.45 MPa	168	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 1.8 MPa	56	°C	ISO 75-1/-2
熔点, 10°C/分钟	186	°C	ISO 11357-1/-3

ELECTRICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
表面电阻率, 23°C (73,4°F)	- / 6.0E+13	欧姆/平方	IEC 62631-3-2
体积电阻率 (横向) , 23°C (73,4°F)	- / 5.0E+11	欧姆/米	IEC 62631-3-1
相对漏电起痕指数, 23°C (73,4°F)	- / 600		IEC 60112
介电强度, 23°C (73,4°F)	- / 55	千伏/毫米	IEC 60243-1

* Dry / Cond
Dry: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
Cond: Conditionned.

OTHER PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
密度, 23°C (73°F)	1.09	克/厘米³	ISO 1183-1
吸水, 23°C(73°F) , 浸泡 , 平衡	1.7	%	ISO 62

RILSAN® BESN G9 TL

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善 存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。



PROCESSING CONDITIONS:

- 聚合物性状: 230°C / 250°C / 270°C (445°F / 480°F / 520°F)
- 典型熔融温度 (最小/推荐/最大) - 注塑: 20-60°C (70-140°F)
- 典型模具温度 - 注塑模具: 80-90°C (175-195°F) / 4-6 小时

特殊特性

- 生物基
- 低寡聚物

DIAGRAMS



阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.
Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790
[arkema.com](https://www.arkema.com)

