

TECHNICAL DATA SHEET

RILSAN® BMN BLACK TLD

聚酰胺11颗粒

RILSAN® BMN BLACK TLD 是一种聚酰胺11化合物。它是从可再生和可持续的来源 (蓖麻油) 生产的。这种级别是专为注塑而设计的，用于生产汽车配件和快速连接器。

Designation : ISO 16396 - PA11, M1G1HLR, C12-010

TYPE

PA11

MAIN APPLICATIONS

- 线缆扎带
- 工业 - 其他
- 工业 - 分销
- 汽车 - 管路接头
- 汽车 - 其他注塑成型
- 重卡 - 气制动管接头

交货形式

- 粒子

转化过程

- 注塑成型

添加剂

- 热稳定
- 光稳定
- 脱模剂

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
收缩率, 并行 (t+24h)	1.5	%	ISO 294-4
收缩率, 正常 (t+24h)	1.5	%	ISO 294-4
熔融体积流动速率 (MVR) , 235°C / 2.16 公斤 (455°F / 4.4 磅)	36.5	cm³/10分钟	ISO 1133

RILSAN® BMN BLACK TLD

MECHANICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
邵D硬度, 15秒	- / 72		ISO 868
简支梁无缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / No break		ISO 179 1eU
简支梁无缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / No break		ISO 179 1eU
断裂标称应变, 23°C (73°F)	- / > 50	%	ISO 527-1/-2
屈服应变, 23°C (73°F)	- / 6	%	ISO 527-1/-2
屈服应力, 23°C (73°F)	- / 45	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量, 23°C (73°F)	- / 1500	MPa	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度, 23°C (73°F)	- / 6	千焦/平方米	ISO 179 1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C (-22°F)	- / 7	千焦/平方米	ISO 179 1eA
弯曲模量, 23°C (73°F)	- / 1280	MPa	ISO 178
断裂应力, 23°C (73°F)	- / 36	MPa	ISO 527-1/-2

* Dry / Cond
Dry: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
Cond: Conditionned.

THERMAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
维卡软化温度, 50N在50°C/h	160	°C	ISO 306
热变形温度, 0.45 MPa	145	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 1.8 MPa	50	°C	ISO 75-1/-2
熔点, 10°C/分钟	188	°C	ISO 11357-1/-3
燃烧行为, 测试厚度 0,8 毫米	HB		IEC 60695-11-10
燃烧行为, 测试厚度 1,5 毫米	HB		IEC 60695-11-10
燃烧行为, 最小厚度 3.0 毫米	V-2		IEC 60695-11-10
燃烧行为, 最小厚度 6.0 mm	V-2		IEC 60695-11-10
黄卡认证	YES		

RILSAN® BMN BLACK TLD

ELECTRICAL PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
表面电阻率, 23°C (73,4°F)	- / 1.0E+14	欧姆/平方	IEC 62631-3-2
体积电阻率 (横向) , 23°C (73,4°F)	- / 1.0E+12	欧姆/米	IEC 62631-3-1
相对漏电起痕指数, 23°C (73,4°F)	- / 600		IEC 60112
相对介电常数, 100Hz	- / 4		IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1Mhz	- / 3		IEC 62631-2-1
损耗因数, 100Hz	598 / -	E-4	IEC 62631-2-1
损耗因数, 1Mhz	262 / -	E-4	IEC 62631-2-1
介电强度, 23°C (73,4°F)	- / 30	千伏/毫米	IEC 60243-1

* Dry / Cond
Dry: Dry As Molded (DAM) if pellet / Dry if powder.
Cond: Conditionned.

OTHER PROPERTIES

特性	典型值	UNIT	测试标准
吸水, 在23°C (73°F) / 50%相对湿度下的平衡状态	0.8	%	ISO 62
密度, 23°C (73°F)	1.03	克/厘米³	ISO 1183-1
吸水, 23°C(73°F) , 浸泡 , 平衡	1.9	%	ISO 62

包装

Available packaging:
• 25 公斤 / 55 磅袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善 存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

PROCESSING CONDITIONS:






- 聚合物性状: 210°C / 230°C / 260°C (410°F / 445°F / 500°F)
- 典型熔融温度 (最小/推荐/最大) - 注塑: 20-60°C (70-140°F)
- 典型模具温度 - 注塑模具: 80-90°C (175-195°F) / 4-6 小时

特殊特性

- 生物基
- 低寡聚物

DIAGRAMS

RILSAN® BMN BLACK TLD



阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.
Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790
arkema.com

